

FICHA TÉCNICA

Data de emissão: 07-01-2002
Data de revisão: 23-05-2014 REV01



COR 6204 DARK GREY

Ref: NWCR6204

COR 6205 MEDIM GREY

Ref: NWCR6205

COR 6206 DARK SMOKE

Ref: NWCR6206

COR 6207 CHARCOAL

Ref: NWCR6207

COR 6208 BLACK MATE

Ref: NWCR6208

COR 6210 HONDA BLACK

Ref: NWCR6210

COR 6210 BLACK

Ref: NWCR6211

COR 6211 LANDAU BLACK

Ref: NWCR6212

DESCRIÇÃO

Tinta elastomérica em spray para a pintura de plásticos, vinil e têxteis. Sistema especialmente desenhado para a indústria automóvel: as referências correspondem a tons específicos de gamas automóvel.

CARACTERÍSTICAS

- Excelente aderência a vários substratos
- Grande opacidade
- Cria um filme fino e flexível de secagem rápida
- Pronta a aplicar
- Altamente resistente a riscos e decapagem
- Sobrepintável.

MODO DE UTILIZAÇÃO

A superfície a ser tratada deve estar completamente limpa, seca e livre de gorduras, pó, corrosão e humidade. Se o material for poroso, evitar utilizar água na limpeza. Agitar bem o aerossol e pulverizar a uma distância de 15 a 20 cm. Aplicar uma demão fina, seguida por até maisais 2 demãos mais espessas, aguardando 5-10 minutos entre aplicações. Sobrepintável após 24h. Secagem pode ser acelerada com ventoinha ou lâmpada de infravermelhos. Colocar a lâmpada ou ventoinha a cerca de 1m da superfície. Ler sempre as especificações do fabricante da lâmpada.

Atenção:

No caso de primeira aplicação num dado substrato, é prudente testar primeiro a adesão e efeito numa pequena área.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Base: | Resina elastomérica |
| Aspeto: | Aerossol |
| Cor: | Variada (ver especificação) |
| Densidade (20°C): | 0,765 g/ml |

FICHA TÉCNICA

Data de emissão: 07-01-2002

Data de revisão: 23-05-2014 REV01



| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Ponto de inflamação: | <17°C |
| Tempo de secagem ao toque (20°C): | ~20 min |
| Tempo de secagem (sobrepintável): | 24 h |
| Remoção: | Solventes |
| Perc. de sólidos: | 11,7% |

PRECAUÇÕES

Ver Ficha de Segurança.

EMBALAGEM

| | |
|--------------------|----------|
| Tipo de embalagem: | Aerossol |
| Volume: | 400 ml |

PRAZO DE VALIDADE

24 meses após produção, se armazenado em condições adequadas.