

WETOR 661 - COLA E VEDA PU

Ref: 10108000; 10108012; 10108013; 10108014; 10108020

DESCRIÇÃO

WETOR 661 é um poliuretano monocomponente de colagem e vedação, de secagem rápida e permanente elasticidade. Possui uma excelente aderência sobre a generalidade dos materiais utilizados na indústria metalomecânica e automóvel. Resiste a ácidos e alcaloides e a temperaturas de -40°C a 90°C. É sobre-pintável após a formação da película superficial. É resistente à água, sal, detergentes, ácidos diluídos, soluções cáusticas e efluentes provenientes de esgotos. É temporariamente resistente a combustíveis à base de petróleo e a óleos minerais e vegetais.

APLICAÇÃO

WETOR 661 pode ser utilizado em praticamente todo o tipo de situações onde seja necessária a colagem dos materiais mais diversos (metal, plástico, fibra de vidro, borracha, etc.) ou a vedação de juntas, dinâmicas ou estáticas, como:

- reparação automóvel
- construção e montagem de estruturas metálicas
- fabricação de câmaras frigoríficas e isotérmicas
- etc.

PROPRIEDADES

- elevada robustez e durabilidade
- altamente elástico
- fácil aplicação
- não pegajoso após 2 horas de secagem
- não necessita pré-aquecimento em forno
- resistência ao arqueamento enquanto húmido
- sobre pintável
- estável até 100°C
- excelente aderência aos mais variados substratos

MODO DE UTILIZAÇÃO

As zonas a colar devem estar limpas e isentas de gordura. WETOR 661 COLA E VEDA deve ser aplicado à temperatura ambiente com pistola apropriada, manual, elétrica ou pneumática.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Cor: | Preto, cinza ou branco |
| Produto: | Poliuretano |
| Densidade (23°C): | 1,10 g/cm ³ |
| Tempo de formação da película: | 40 min. (23°C, 50% HR) |
| Tempo de secagem: | 3 mm/24h (23°C, 50% HR) |
| Dureza (Shore A): | 40 - 45 |

FICHA TÉCNICA

Data de emissão: 12-03-2004
Data de revisão: 26-11-2013 REV01



Alongamento: > 500%
Resistência à tração: > 1,6 N/mm²

PRECAUÇÕES

Ver Ficha de Segurança.

EMBALAGEM

Disponível em cartuchos de 310 ml ou salsicha de 600 ml.

PRAZO DE VALIDADE

12 meses após produção, se mantido em condições adequadas de armazenamento.