DINITROL 530 - PRIMÁRIO

Ref: DIMA7310; DIMA7387

DESCRIÇÃO

O Primário DINITROL 530 é um primário concebido, em conjunto com o ativador DINITROL 520, como um pré-tratamento para a colagem direta de poliuretano em vidros de viaturas ou outros substratos.

PROPRIEDADES

- Proteção UV
- Baixa condutividade
- Proteção anticorrosiva

MODO DE UTILIZAÇÃO

Apenas utilizadores experientes devem aplicar este produto. Em caso de dúvida, testar o produto no substrato e nas condições de aplicação pretendidas.

Agitar bem a embalagem antes da utilização, até que ouça as esferas a circular livremente no seu interior. Continue a agitar durante um minuto. Pode ser aplicado diretamente com um pano ou ferramenta especializada. Devido à sua reatividade com a humidade o produto, têm um prazo de validade reduzido quando aberto. Nas condições de armazenamento adequadas permanece utilizável até 15-30 dias após abertura. A cada utilização, feche sempre a embalagem.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Matéria-prima de base:	Adutor de poliuretano reactivo
Aspetto:	Líquido
Cor:	Preto
Odor:	Característico
Densidade (20°C):	0,94 g/cm ³
Viscosidade (Brookfield):	17 - 25 Pa.s
Conteúdo sólido:	33 ± 2%
Tempo de cura (23°C e 50% hum):	> 5 min
Ponto de inflamação:	<21°C
Temperatura de aplicação:	+5°C - +40°C
Cobertura:	aprox. 150 g/m ²
Tempo de evaporação (23°C e 50% hum):	min: 10 minutos; max: 72 horas

PRECAUÇÕES

Manter em local fresco e seco, entre os 0°C e os 35°C. Assegurar boa ventilação da área de armazenagem. Ver Ficha de Segurança.

EMBALAGEM

Volume da embalagem: 30 ml, 250 ml

PRAZO DE VALIDADE

12 meses após produção, se armazenado em condições adequadas.