

WETOR 600 - POLIURETANO P/ COLAGEM DE PBRISAS

Ref: 10021000

DESCRIÇÃO

WETOR 600 é um poliuretano monocomponente para a colagem direta estrutural de para-brisas e de vidros. Para melhores resultados deve ser aplicado em conjunto com o Primário / Ativante WETOR 680.

PROPRIEDADES

WETOR 600 é uma cola preta de poliuretano de um componente de secagem à humidade com as seguintes características:

- elevada robustez e durabilidade;
- ausência de solventes;
- boa resistência ao envelhecimento;
- fácil aplicação;
- boas propriedades de secagem;
- não necessita pré-aquecimento em forno;
- resistência ao arqueamento enquanto húmido.

MODO DE UTILIZAÇÃO

As zonas a colar devem estar limpas e isentas de gordura. Caso o veículo tenha um cordão de poliuretano incorporado, WETOR 600 pode ser aplicado diretamente sobre este. Caso este cordão não esteja presente, aplicar o Primário / Ativante WETOR 680 sobre o metal e deixar repousar, antes de aplicar WETOR 600. WETOR 600 pode ser aplicado no vidro ou na carroçaria. Colocar o cartucho de WETOR 600 na pistola de extrusão e aplicar um cordão no vidro ou na carroçaria. Depois de aplicado, o vidro deve ser colocado na carroçaria dentro de 15 minutos. Fixar o vidro no local. Esperar 90 minutos para secagem. Um veículo com 2 airbags está pronto após 3h de secagem.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Base:	Pré-polímero de poliuretano
Cor:	Preto
Aspeto:	Pasta tixotrópica
Densidade:	1,25 g/cm ³
Taxa de extrusão (5 mm / 4 bar)	40 g/min
Tempo para formação de película (23°C, 50% HR):	40 min
Tempo de operação após aplicação:	15 min
Resistência ao cisalhamento:	7 MPa
Força tênsil:	10 Mpa
Alongamento:	aprox. 500%
Dureza (Shore A):	60
Resistência ao cisalhamento (23°C, 50% HR) 168 h:	7.6 Mpa

Condução em segurança após aplicação (23°C, 50% HR):

com airbag: 1,5 h

com duplo airbag: 3 h (23°C, humidade relativa: 50%)

FICHA TÉCNICA

Data de emissão: 02-01-2002

Data de revisão: 24-04-2014 REV01



PRECAUÇÕES

Armazenar entre os +5°C e +30°C. Contém isocianatos.

Solicitar Ficha de Segurança.

EMBALAGEM

Tipo de embalagem: Cartucho

Volume: 310 ml.

PRAZO DE VALIDADE

12 meses após produção, se mantido em condições adequadas de armazenamento e em embalagem fechada.